

Poorsete aluspindade krunt Sikaflexi vuukimissegudele ja liimidele

The Sika logo, featuring the word "Sika" in a stylized, italicized font, with a registered trademark symbol (®) to its right. The logo is set against a background of a large, stylized triangle that is yellow on the left and red on the right.

Tehnilised andmed

Toode	Ühekomponentne epoksüpolüüretaanipõhine krunt.
Värvus	Läbipaistev, kergelt kollakas
Tihedus	Umbes 0,9 kg/l
Viskoossus	10-15 MPa•s
Leekpunkt	< +21 °C
Kulunorm	Kulu sõltub aluspindade poorsusest. Tiheda betooni korral on kulu u 150 g/m². Ühest liitrist Sika Primer-3N -st piisab tavaliselt u 80 × 600 ml Sikaflex kilepakendis vuukimissegule (4 Sikaflex kasti e 80 kilepakendit).
Pakend	Vaat 10 kg 4 × 1000 ml pudelit kastis 6 × 250 ml pudelit kastis
Säilivus	Avamata originaalpakendis 12 kuud valmistamiskuupäevast.
Ladustamine	Kuivas ruumis temperatuuril +10 °C...+25 °C.

Ettevaatusabinõud

Keskkond	Ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse ega pinnasesse.
Transpordiklass	
Jäätmete käitlemine	Utiliseeritakse ohtlike jäätmete käitlusettevõttes. Järgida kohalikke jäätmekäitluseeskirju. Täiesti tühjad pakendid võib suunata ümbertöötlemisele. Pakendid, mida ei ole võimalik puhastada, tuleb hävitada samal viisil, nagu neis olnud toode.
Tähelepanu!	Enne toote kasutuselevõtmist tuleb tutvuda ohutusjuhiseiga.
Mürgisus	Kergesti süttiv. Sissehingatuna ja nahale sattumise korral tervisele kahjulik. Ärritab nahka. Hoolditseda isiklike kaitsevahendite eest. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumise korral loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Tagada piisav ventilatsioon.

Kasutaja vastutus

Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetsetes olukorras.

Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitusel, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaalingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovistest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.