Construction

Sika BlackSeal®-1

Bituumenipõhine vuukimissegu

Tootekirjeldus	**Sika-BlackSeal-1** on bituumenipõhine ühekomponentne vuukimissegu.
Kasutuskohad	■ Korstnate, katuseläbiviikude jne. ühendusvuukide täitmiseks. ■ Avade ja pragude täitmiseks bituumenpappkatustel. ■ Katuste ja rennide remondiks.
Omadused	■ Liimub paljude materjalidega nagu betoon, tellis, puit, metall, bituumenkatted, mitmesugused plastid, polümeersed bituumenpapid jne. ■ Ei vaja kruntimist. ■ Valmis kasutamiseks ja hõlbus käsitseda. ■ Võib peale kanda niisketele mittepoorsetele pindadele. ■ Ei sobi veealustele vuukidele.

Kasutusjuhised

Eeltöötlus	Nakkepinnad peavad olema püsivad, puhtad ja vabad tolmust, tsemendipiimast, lahtisest materjalist, õlist ja rasvast.
Pealekandmine	Kaitsta vuugiservi kaitselindiga, mille abil saab sirged puhtad vuugid. Kanda vuukimissegu peale õhk- või käsisurukiga, vältides õhu segunemist massiga. Viimistleda vuugi pind veidi nõgusaks. Vuugi pinda vajadusel tasandada, kasutades puhast vett, millesse on segatud vähesel määral sünteetilist pesuvahendit. Eemalda kaitselindid veel siis, kui vuukimissegu on pehme ja enne kui see hakkab kõvenema.
Tööriistade puhastamine	Puhastada tööriistad kohe pärast kasutamist **Colma-Cleaneri** abil. Tahkestunud ainet saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

Tehnilised andmed

Toode	Bituumenipõhine niiskuse mõjul kõvenev ühekomponentne vuukimissegu.
Värvus	Must
Tihedus	1,3 kg/l
Kõvenemisaeg	Umbes 2 mm sügavusel pinnast 24 tunni möödudes (+23 °C, suhteline niiskus 50%). Umbes 4 mm sügavusel pinnast 3 ööpäeva möödudes (+23 °C, suhteline niiskus 50%).
Kasutustemperatuur	Aluspinna ja õhu temperatuur +5 °C…+40 °C. Segu võib olla raske peale kanda madalamate temperatuuride korral.
Lubatud deformatsioon	5%
Kuivainesisaldus	85%

Kahanemine	< 3 mm
Tolmukuiv	Umbes 15 minuti möödudes.
Temperatuuritaluvus	-20 °C…+70 °C (kuiv soojus).
Pakend	300 ml padrun, 12 tk kastis.
Säilivus	Avamata originaalpakendis 12 kuud valmistamiskuupäevast.
Ladustamine	Kuivades tingimustes kaitstuna otsese päikesekiirguse eest temperatuuril +10 °C…+25 °C.

Ettevaatusabinõud

Keskkond

Transpordiklass

Jäätmete käitlemine

Tähelepanu!

Mürgisus

Kasutaja vastutus

Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuseta ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetses olukorras.

Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitused, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitsemine ja kasutamine toimub normaaltingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalikest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.

Construction

Sika Estonia OÜ
Peterburi tee 101
13812 Tallinn

Tel: 621 79 23
E-post: sales@ee.sika.com