

TOOTEKIRJELDUS

Sika® Primer-3 N

1-KOMPONENTNE EPOKSÜPOLÜURETAANIPÕHINE KRUNT

KIRJELDUS

Sika® Primer-3 N on lahustibaasil ühekomponentne krunt.

KASUTUSVALDKOND

Sika® Primer-3 N on sobilik Sikaflex'i, SikaHyflex'i, SikaBond'i ja Sikasil'i tootesarjadega kasutamiseks poorsete pindade (nt. betoon) eeltötluseks.

OMADUSED/EELISED

- Kerge peale kanda
- Veekindel
- Lühike kuivamisaeg

TOOTEINFO

Keemiline alus	Ühekomponentne, lahustipõhine epoksüvaikühend	
Pakend	250 ml pudel, 6 pudelit karbis 1 l pudel, 4 pudelit karbis 5 l kanister	
Värvus	Läbipaistev	
Säilitusaeg	Sika® Primer-3 N säilib ettenähtud hoiustamistingimustel suletud ning kahjustamata pakendis pakendil märgitud tootmiskuupäevast 9 kuud.	
Säilitamistingimused	Sika® Primer-3 N tuleb hoiustada kuivades tingimustes, kaitstuna otsese päikesevalguse eest ja temperatuuridel vahemikus +5C kuni +25C.	
Tihedus	u. 1,00 kg/l	(ISO 2811-1)
Kuivaine sisaldus	u. 34%	
Viskoossus	u. 10 mPa*s	(ISO 3219)

PEALEKANDMISE TEAVE

Kulu	m ² /l	m/l
Poorsetel pindadel	5 m ²	250 m
Mittepoorsetel pindadel	8 m ²	400 m

Ümbritseva õhu temperatuur +5 °C kuni +40 °C, min. 3 °C üle kastepunkti

Aluspinna temperatuur +5 °C kuni +40 °C

Kuivatusaeg Min. 30 minutit
Max. 8 tundi

PEALEKANDMISE SUUNISED

ALUSPINNA ETTEVALMISTUS

Pind peab olema puhas, kuiv, stabiilne ja homogeenne, pind ei tohi olla õline, rasvane ega tolmune ning kõik lahtised osakesed peavad olema eemaldatud. Kõik nõrgalt aluspinnale nakkuvad kihid tuleb eemaldada, enne krundi pealekandmist.

PEALEKANDMISE MEETOD/TÖÖRIISTAD

Kanna Sika® Primer-3 N puhta pintsliga, harja või rulliga ettevalmistatud pinnale. SikaPrimer-3 N tuleb peale kanda vaid 1 kihina. Peale igat kasutuskorda sulge konteiner koheselt ja korralikult.

TÖÖRIISTADE PUHASTAMINE

Puhasta kõik tööriistad koheselt peale kasutamist. Kui krunt on juba kuivanud, saab seda eemaldada vaid mehhaaniliselt.

LISADOKUMENDID

- Ohutuskaart
- Pindade ettevalmistamise ja eeltöötlemise juhend
- Vuugi hermetiseerimise meetodi kirjeldus
- Tehniline manuaal fassaadi vuukide hermetiseerimiseks

PIIRANGUD

- Sika® Primer-3 N säilib avamise hetkest, avatud pakendis 1 kuu.
- Mitte kanda hermeetikut krundile, mis on geeljastunud või ühenduskohast lahti tulnud
- Krundid on nakke tugevdajad. Krunt ei asenda pindade korrektset puhastamist ega muuda pindasid oluliselt tugevamaks.

TOOTEKIRJELDUSE ALUS

Kõik käesolevas tootekirjelduses toodud tehnilised andmed põhinevad laboratoorsetel testidel. Tegelikel tingimustes mõõdetud andmed võivad käesolevas dokumendis toodust meist mitteolenevatel põhjustel erineda.

Sika Estonia OÜ
Valge tn 13
11415 Tallinn
Tel.: +372 605 4000
www.sika.ee

KOHALIKUD PIIRANGUD

Pange tähele, et teatud kohalike eeskirjade tõttu võivad selle toote kohta esitatud andmed riikide lõikes erineda. Vaadake täpseid toote andmeid kohalikust tootekirjeldusest.

ÖKOLOOGIA, TERVIS JA OHUTUS

Teavet ja nõuandeid kemikaalide ohutu käitlemise, hoiustamise ja kasutuselt kõrvaldamise kohta vaadake kõige uuemalt ohutuskaardilt (SDS), mis sisaldab füüsikalisi, ökoloogilisi, toksikoloogilisi ja muid ohutuslaseid andmeid.

ÕIGUSMÄRKUSED

Teave ja eriti soovitusel Sika toodete kasutusala ning eesmärgipärase kasutamise kohta on esitatud heas usus Sika praeguste tootealaste teadmiste ja kogemuste põhjal, kui tooteid hoiustatakse, käideldakse ja kasutatakse nõuetekohaselt normaaltingimustel vastavalt Sika soovitudele. Praktikas on materjalide, aluspindade ja tegelike kohapealsete tingimuste erinevused sellised, mis ei võimalda anda käesoleva teabe, kirjalike soovitude või muude esitatud nõuannete alusel ühtegi kaubandusliku või teatud otstarbeks sobivuse garantiid ega rakendada mingit juriidilistest suhtest tulenevat vastutust. Toote kasutaja peab katsetama toote sobivust vastava kasutusala või otstarbe jaoks. Sika säilitab õiguse muuta oma toote omadusi. Järgida tuleb kolmandate osapoolte varalisi õigusi. Kõik tellimused võetakse vastu vastavalt meie kehtivatele müügi- ja tarnetingimustele. Kasutajad peavad alati järgima vastava toote uusimat tootekirjeldust, mille koopiat esitatakse nõudmisel.

SikaPrimer-3N-et-EE-(07-2019)-1-1.pdf

Tootekirjeldus
Sika® Primer-3 N
Juuli 2019, Versioon 01.01
020516010000000007

BUILDING TRUST

