

TOOTEKIRJELDUS

Sikafloor®-02 Primer

Akrülaadipõhine krunt tasandus- ja plaatimissegudele

KIRJELDUS

Sikafloor®-02 Primer on ühekomponentne, akrülaatvaik mitteimavate aluspindade kruntimiseks enne tsemendipõhiste tasandus- ja plaatimissegude kasutamist

KASUTUSVALDKOND

Toote kasutusotstarve:

- nakkuvuse parandamiseks siledatel ja tugevatel mitteimavatel aluspindadel
- kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes.

OMADUSED/EELISED

- Ühekomponentne, kasutusvalmis
- Tagab tugeva nakkuvuse mitteimavatel aluspindadel
- Väike kulu, suur katvus
- Sobib köetavatele põrandatele
- Lühike ooteaeg
- Väga madala emissiooniga
- Lihtne rulliga pinnale kanda
- Kasutusvalmis
- Vastavalt eeskirjale TRGS 610 - lahustivaba

KESTLIKKUS

- Toote keskkonnadeklaratsioon (EPD) vastavalt standardile EN 15804. EPD sõltumatu kontrolli teostas Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
- Lenduvate orgaaniliste ühendite heitmete klassifikatsioon GEV Emicode EC1plus

TOOTEINFO

Keemiline alus	Spetsiaalne lisanditega akrülaatdispersioon
Pakend	5 ja 12 kg anumad Info pakendite variantide kohta on leitav hinnakirjas.
Välimus ja värvus	Sinine vedelik
Säilitusaeg	12 kuud alates tootmiskuupäevast
Säilitamistingimused	Toodet tuleb hoida avamata ja kahjustamata, suletud originaalpakendis ning kuivades tingimustes temperatuuril +5 °C kuni +30 °C. Lugege alati pakendit. Ohutu käitlemise ja säilitamise kohta leiate teavet kehtivalt ohutuskaardilt.
Tihedus	1.3 kg/L

KASUTUSTINGIMUSED

Kulu	~125 g/m ² Kulu on teoreetiline ja ei arvesta materjali kadu ega lisanduvaid materjale, mis on tingitud poorsest aluspinnast, selle reljeefist ning muudest põhjustest.	
Ümbritseva õhu temperatuur	Maksimum	+30 °C
	Miinumum	+5 °C
Aluspinna temperatuur	Maksimum	+30 °C
	Miinumum	+5 °C
Aluspinnad	Sobib kasutamiseks mitteimavatel aluspindadel: <ul style="list-style-type: none">▪ betoon▪ tsemendipõhised tasanduskihid▪ veekindla liimi jääkidega aluspinnad▪ keraamilised plaadid▪ looduskiivid▪ terratso (epoksü- või tsemendipõhine)▪ mineraalsed magneesiumoksiid-tasanduskihid▪ metall▪ epoksü- ja veepõhised polüuretaanpinnad▪ lausliimitud elastsed põrandakatted (v.a polüolefiinkatted)▪ asfaltmassist aluskihid, klass IC 10 ja IC 15 vastavalt standardile EN 13813 Teiste aluspindade korral kontakteeruge Sika tehnilise oskonnaga.	
Ooteaeg järgmise kattekihini	Sikafloor®-02 Primer katmisel tasandussegude ja plaadiliimidega:	
	Aluspind	Ooteaeg
	Aluspindade jaotises nimetatud mitteimavad aluspinnad v.a mineraalsed magneesiumoksiid-tasanduskihid	~1.5 tundi
	Mineraalsed magneesiumoksiid-tasanduskihid	~4 tundi
	Ajad on ligikaudsed ja neid mõjutavad ümbritseva keskkonna tingimused (eelkõige temperatuur ja suhteline õhuniiskus). Täpsem teave on esitatud konkreetse tasandussegu ja plaadiliimi tootelehel.	

TOOTEKIRJELDUSE ALUS

Kõik käesolevas tootekirjelduses toodud tehnilised andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel. Tegelikese tingimustes mõõdetud andmed, võivad meist mittelevenvatel põhjustel, käesolevas dokumendis toodust erineada.

ÖKOLOOGIA, TERVIS JA OHUTUS

Teavet ja nõuandeid kemikaalide ohutu käitlemise, hoiustamise ja kasutuselt kõrvaldamise kohta vaadake kõige uuemalt ohutuskaardilt (SDS), mis sisaldab füüsilisi, ökoloogilisi, toksilisi ja muid ohutuslaseid andmeid.

KASUTUSJUHEND

ALUSPINNA ETTEVALMISTUS

Kasutamine pehmetel põrandakatetel

NB! Olemasolevatel pehmetel põrandakatetel, nt viinüül-, linoleum- või kummikate, tuleb alati kasutada kipsipõhist tasandussegu.

ÜLDISED NÕUDED

Aluspind peab olema heas seisukorras, puhas, kuiv ja vaba sellistest saasteainetest nagu mustus, õli, määre, vaha ning rooste, mis vähendavad nakkumist.

Enne toote Sikafloor®-02 Primer pealekandmist eemaldage aluspinnalt (soovitavalt tolmuimejaga) tolm, lahtine ja murenev materjal.

Pinna ettevalmistamiseks sobivad meetodid on haavli- prits, freesimine, karestamine ja elektrilised põrandapesumasina, kasutatuna koos rasvaeemaldus- või puhastuskemikaalidega.

BETON JA TSEMENDIPÕHISED TASANDUSKIHID

1. Eemaldada rasv ja puhastada.

VEES LAHUSTUVAD LIIMIJÄÄGID

1. Eemaldada täielikult.

VEEKINDLAD LIIMIJÄÄGID

1. Mehhaaniliselt eemaldada nii palju kui võimalik, jättes alles ainult tugevasti kinnitunud liimijäägi.

ELASTSED PÕRANDAKATTED

Eeltingimused

Elastsed põrandakatted peavad olema tugevasti aluspinnale kinnitatud.

1. Eemaldada nõrgalt kinnitatud põrandakattematerjal.

2. Eemaldada rasv ja puhastada.

KERAAMILISED PLAADID, LOODUSKIVID, TERRATSO, EPOKSÜ- JA VEEPÕHISED POLÜURETAANKATTED

Eeltingimused

Keraamilised plaadid, looduskivid, terratso, epoksü- ja veepõhised polüuretaankatted peavad olema tugevasti aluspinnale kinnitatud.

1. Kinnitada lahtised plaadid ja kivid.

2. Lihvides eemaldada pindadelt glasuur ja läige.

ASBESTI SISALDAVAD VINÜÜLKATTED

Eeltingimused

Elastsed põrandakatted peavad olema tugevasti aluspinnale kinnitatud.

1. Eemaldada nõrgalt kinnitatud põrandakattematerjal.

2. Eemaldada rasv ja puhastada.

METALLID

1. Eemaldada mehaaniliselt rooste.

2. Eemaldada rasv ja puhastada.

MINERAALSED MAGNEESIUMOKSIID-TASANDUSKIHID

1. Eemaldada rasv ja puhastada.

NB! Mitte mineraalsed magneesiumoksiid-tasanduskihid (näiteks puidupulbriga magneesiumoksiid) peab enne tasandussegu või plaadiliimiga katmist kruntima epoksüpõhise krundiga, kattes värske krundi kuivatatud kvartslivaga kuni küllastumiseni.

SEGAMINE

Vahetult enne kasutamist segada toodet 30 sekundit.

PEALEKANDMINE

TÄHELEPANU!

Järgida täpselt paigaldusprotseduure.

Järgida rangelt paigaldusprotseduure, mis on kirjeldatud meetodilistes juhendites, kasutusjuhendites ja tööjuhendites, kohandades neid alati vastavalt kasutuskoha tegelikele tingimustele.

1. Kanda toode ühtlaselt ettevalmistatud pinnale, kasutades lühikese karvaga rulli või pintslit. Pealekantud kiht peab olema katkematu ja poorideta. Vältida krundi loikude teket.

2. Enne järgmiste toodete pealekandmist jälgida, et ettenähtud ooteaeg on möödunud.

Sika Estonia OÜ

Tuleviku tee 2

75312 Harjumaa

Tel.: +372 605 4000

Est.sika.com

TÖÖRIISTADE PUHASTAMINE

Kohe, peale kasutamist puhastage kõik tööriistad ja abivahendid veega. Kõvenenud ja/või kuivanud materjali saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

KOHALIKUD PIIRANGUD

Pange tähele, et teatud kohalike eeskirjade tõttu võivad selle toote kohta esitatud andmed riikide lõikes erineda. Vaadake täpseid toote andmeid kohalikust tootekirjeldusest.

LISA TEAVE

Teave ja eriti soovitused Sika toodete kasutusala ja eesmärgipärase kasutamise kohta on esitatud heas usus Sika praeguste tootealaste teadmiste ja kogemuste põhjal, kui tooteid hoiustatakse, käideldakse ja kasutatakse nõuetekohaselt normaalingimustel vastavalt Sika soovitudele. Praktikas on materjalide, aluspindade ja tegelike kohapealsete tingimuste erinevused sellised, mis ei võimalda anda käesoleva teabe, kirjalike soovitude või muude esitatud nõuannete alusel ühtegi kaubandusliku või teatud otstarbeks sobivuse garantiid ega rakendada mingit juriidilisest suhtest tulenevat vastutust. Toote kasutaja peab katsetama toote sobivust vastava kasutusala või otstarbe jaoks. Sika säilitab õiguse muuta oma toote omadusi. Järgida tuleb kolmandate osapoolte varalisi õigusi. Kõik tellimused võetakse vastu vastavalt meie kehtivatele müügi- ja tarnetingimustele. Kasutajad peavad alati järgima vastava toote uusimat tootekirjeldust, mille koopia esitatakse nõudmisel.

Tootekirjeldus

Sikafloor®-02 Primer

Märts 2025, Versioon 06.01

020815120010000043