

TOOTEKIRJELDUS

Sikafloor®-01 Primer

Veepõhine krunt tasandus- ja plaatimissegude jaoks

KIRJELDUS

Sikafloor®-01 Primer on ühekomponentne, veepõhine sünteetiline vaigu kontsentraat, mida lahjendatakse veega ning kasutatakse tsemendipõhiste, puidust ja asfaltmassist aluspindade kruntimiseks. See kantakse pinnale enne tsemendipõhiste tasandussegude ja plaadiliimide kasutamist, et vähendada aluspinna imavust ning parandada nakkumist.

KASUTUSVALDKOND

Kasutatakse krundina:

- aluspinna imavuse vähendamiseks
- nakkuvuse parandamiseks siledatel ja tugevatel aluspindadel
- aluspinna kaitsmiseks tsemendipõhistes tasandussegudes või plaadiliimides sisalduva niiskuse eest.

OMADUSED/EELISED

- Väike kulu, suur katvus
- Sobib koetatavatele põrandatele
- Lühike ooteaeg
- Seob aluspinnal oleva tolmu
- Sobib määratud aluspindadele
- Väga madala emissiooniga
- Kantakse pinnale pintsli, rulli või pihustiga
- Saab veega lahjendada
- Kasutusvalmis
- Vastavalt eeskirjale TRGS 610 - lahustivaba

KESTLIKKUS

- IBU keskkonnadeklaratsioon (EPD)
- Lenduvate orgaaniliste ühendite heitmete klassifikatsioon GEV Emicode EC1plus, litsentsi number 6158/24.02.97

TOOTEINFO

Keemiline alus	Sünteetiline dispersioon
Pakend	1 kg, 10 kg ja 5 kg anumad Info pakendite variantide kohta on leitav hinnakirjas.
Välimus ja värvus	Sinine vedelik
Säilitusaeg	12 kuud alates tootmiskuupäevast
Säilitamistingimused	Toodet tuleb hoida avamata ja kahjustamata, suletud originaalpakendis ning kuivades tingimustes temperatuuril +5 °C kuni +30 °C. Lugege alati pakendit. Veega segatud toode tuleb ära kasutada ühe nädala jooksul.
Tihedus	~1,0 kg/l

KASUTUSTINGIMUSED

Segamisvahekord	Aluspind	Lahjendada. Sikafloor®-01 Primer : vesi
	Tsemendipõhised tasanduskihid või betoon	1 kg : 3 L vett
	Kipsipõhised tasanduskihid (anhüdriid)	1 kg : 1 L vett
	Vana veekindla liimi jäägid, OSB- või puitlaastplaat, asfaltmassist aluskihid	Kasutada lahjendamata kujul
Kulu	~70 g/m ² Kulu on teoreetiline ja ei arvesta materjali kadu ega lisanduvaid materjale, mis on tingitud poorsest aluspinnast, selle reljeefist ning muudest põhjustest.	
Ümbritseva õhu temperatuur	+5 °C kuni +30 °C	
Aluspinna temperatuur	+5 °C kuni +30 °C	
Aluspinnad	Sobivad aluspinnad: <ul style="list-style-type: none">▪ betoon▪ tsemendipõhised tasanduskihid▪ kipsipõhised tasanduskihid (anhüdriid)▪ veekindla liimi jääkidega aluspinnad▪ puit: OSB- ja puitlaastplaat▪ keraamilised plaadid▪ asfaltmassist aluskihid, klass IC 10 ja IC 15 vastavalt standardile EN 13813▪ teiste aluspindade korral kontakteeruge Sika tehnilise oakonnaga	
Ooteaeg järgmise kattekihini	Sikafloor®-01 Primer katmisel tasandussegude ja plaadiliimidega	
	Aluspind	Vähemalt
	Tsemendipõhised tasanduskihid või betoon	~10 minutit
	Kipsipõhised tasanduskihid (Andrühiid) *	~10 minutit
	Kipsipõhised tasanduskihid (Andrühiid) **	~24 tundi
	OSB - või puitlaastplaat	~2 tundi
	Vana veekindla liimi jäägid, asfaltmassist kihid	~12 tundi
	* Kipsipõhise tasandussegu kasutamise korral. ** Tsemendipõhise tasandussegu kasutamise korral. Ajad on ligikaudsed ja neid mõjutavad ümbritseva keskkonna tingimused (eelkõige temperatuur ja suhteline õhuniiskus). Täpsem teave on esitatud konkreetse tasandussegu ja plaadiliimi tootelehel.	

TOOTEKIRJELDUSE ALUS

Kõik käesolevas tootekirjelduses toodud tehnilised andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel. Tegelikel tingimustes mõõdetud andmed, võivad meist mittemolenevatel põhjustel, käesolevas dokumendis toodust erineda.

PIIRANGUD

- Toodet ei tohi kanda tõusva niiskusega aluspinnale.
- Järgida tuleb koos tootega Sikafloor®-01 Primer kasutatavate Sika® tasandussegude ja plaadiliimide tootelehel.

lehtedel esitatud olulisi kasutustingimusi.

ÖKOLOOGIA, TERVIS JA OHUTUS

Teavet ja nõuandeid kemikaalide ohutu käitlemise, hoiustamise ja kasutuselt kõrvaldamise kohta vaadake kõige uuemalt ohutuskaardilt (SDS), mis sisaldab füüsilisi, ökoloogilisi, toksilisi ja muid ohutusalasid andmeid.

KASUTUSJUHEND

ALUSPINNA KVALITEET/EELTÖÖTLUS

Üldised nõuded

Aluspind peab olema heas seisukorras, puhas, kuiv ja vaba sellistest saasteainetest nagu mustus, õli, määre, tsemendipiim, liimijäägid, pinnakatte- ja töötlusmaterjalid ning kõigist nõrgalt nakkunud osakestest, mis vähendavad nakkumist.

Enne toote Sikafloor®-01 Primer pealekandmist eemaldage aluspinnalt (soovitavalt tolmuimejaga) tolm ning lahtine ja murenev materjal.

Betoon / tsemendipõhised tasanduskihid

Aluspinnad tuleb mehhaaniliselt töödelda, kasutades haavlipritsi, betoonifreesi või oga-freesi.

Kasutage pinna tasandamiseks või pragude ning tühimike täitmiseks sobilike Sika® põrandaremondi tooteid.

Kipsipõhised (anhüdriid) tasanduskihid

Sileda pinna saamiseks lihvida aluspind tasaseks. Kasutage pinna tasandamiseks või pragude ning tühimike täitmiseks sobilike Sika® põrandaremondi- või põrandatasandamise tooteid.

Puit

OSB- või puitlaastplaadid peavad olema tugevalt kinnitatud alustarindi külge. Eemaldada kõik pinna ebatasasused sobiva lihv- või hõõvelseadmega.

Keraamilised plaadid

Kõik plaadid peavad olema tugevasti ja kindlalt kinnitatud. Lahtised plaadid kinnitada. Eemaldada glasuur lihvimise- või abrassiivpuhastuse teel.

Magnesiit-tasanduskihid

Aluspinnad kruntida tootega Sikafloor®-02 Primer. Järgida tootelehel esitatud juhiseid.

Muud tüüpi aluspõrandad

Võtta ühendust Sika tehnilise toega.

SEGAMINE

Enne kasutamist loksutada või segada. Veega lahjendamise korral, valada toode pärast segamist puhtasse anumasse, lisada sobiv kogus vett ja segada.

PEALEKANDMINE

Järgida rangelt paigaldusprotseduure, mis on kirjeldatud meetodilistes juhendites, kasutusjuhendites ja tööjuhendites, kohandades neid alati vastavalt kasutuskoha tegelikele tingimustele.

Kanda toode ühtlaselt ettevalmistatud pinnale, kasutades pintslit, harja, rulli või sobiliku pihustusseadet (segamise vahekord vähemalt 1 : 1).

Pealekantud kiht peab olema katkematu ja poorideta. Väga imavad aluspinnad võivad vajada teistkordset katmist. Vältida krundi loikude teket.

Sika Estonia OÜ

Tuleviku tee 2
75312 Harjumaa
Tel.: +372 605 4000
Est.sika.com

Enne järgmiste toodete pealekandmist jälgida, et ettenähtud ooteaeg on möödunud.

TÖÖRIISTADE PUHASTAMINE

Kohe, peale kasutamist puhastage kõik tööriistad ja abivahendid veega. Kõvenenud ja/või kuivanud materjali saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

KOHALIKUD PIIRANGUD

Pange tähele, et teatud kohalike eeskirjade tõttu võivad selle toote kohta esitatud andmed riikide lõikes erineda. Vaadake täpseid toote andmeid kohalikust tootekirjeldusest.

LISA TEAVE

Teave ja eriti soovitusel Sika toodete kasutusala ja eesmärgipärase kasutamise kohta on esitatud heas usus Sika praeguste tootealaste teadmiste ja kogemuste põhjal, kui tooteid hoiustatakse, käideldakse ja kasutatakse nõuetekohaselt normaalingimustel vastavalt Sika soovitudele. Praktikas on materjalide, aluspindade ja tegelike kohapealsete tingimuste erinevused sellised, mis ei võimalda anda käesoleva teabe, kirjalike soovitude või muude esitatud nõuannete alusel ühtegi kaubandusliku või teatud otstarbeks sobivuse garantiid ega rakendada mingit juriidilistest suhtest tulenevat vastutust. Toote kasutaja peab katsetama toote sobivust vastava kasutusala või otstarbe jaoks. Sika säilitab õiguse muuta oma toote omadusi. Järgida tuleb kolmandate osapoolte varalisi õigusi. Kõik tellimused võetakse vastu vastavalt meie kehtivatele müügi- ja tarnetingimustele. Kasutajad peavad alati järgima vastava toote uusimat tootekirjeldust, mille koopia esitatakse nõudmisel.

Tootekirjeldus

Sikafloor®-01 Primer
Märts 2025, Versioon 07.01
020815120010000042

