

TOOTEKIRJELDUS

Sikafloor®-3004 W

Matt, vee baasil polüuretaanist viimistluskiht

KIRJELDUS

Sikafloor®-3004 W on eriti mati läikeastmega, veebaasil, kahekomponentne, polüuretaanist viimistluskiht, millel on väga madal LOÜ sisaldus.

KASUTUSVALDKOND

Sikafloor®-3004 W-d kasutus:

- Mati välimusega viimistluskiht Sika ComfortFloor®-i tootevalikule.

Tähelepanu:

- Toodet võivad kasutada ainult kogenud asjatundjad.
- Toode on ettenähtud ainult sisetingimustes kasutamiseks.

OMADUSED/EELISED

- Vee baasil
- Väga nõrk lõhn
- Hea UV-kindlus
- Hea kolletumiskindlus
- Lihtne hooldada

KINNITUSED/STANDARDID

- CE-märgis ja toimivusdeklaratsioon vastavalt standardile EN 13813:2002 „Tasandussegud ja põranda-tasandused. Tasandussegu omadused ja nõuded. Sünteetilisest vaigust tasandussegu“.

TOOTEINFO

Keemiline alus	Vee baasil polüuretaan		
Pakend	A osa	8.5 kg	
	B osa	1.5 kg	
	Osad A + B segatuna	10 kg	
Värvus	A osa	Valge	
	B osa	Kollakas	
	Kõvenenud toote värvus	Värvitu ja matt pind	
Säilitusaeg	A osa	9 kuud tootmise kuupäevast	
	B osa	12 kuud tootmise kuupäevast	
Säilitamistingimused	Toodet tuleb hoida avamata ja kahjustamata, suletud originaalpakendis ning kuivades tingimustes temperatuuril +5 °C kuni +30 °C. Lugege alati pakendit.		
	Ohutu käitlemise ja säilitamise kohta leiate teavet kehtivalt ohutuskaardilt.		
Tihedus	Osad A + B segatuna	1.06 kg/l	(EN ISO 2811-1)
	A osa	1.05 kg/l	
	B osa	1.13 kg/l	

TEHNILINE TEAVE

Nakketugevus tõmbele	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ (purunemine betoonis)		(EN 1542)
Kemikaalikindlus	Vastupidav paljude kemikaalide suhtes. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Sika tehnilise toega.		
Läikeaste	85°	< 25	(EN ISO 2813)
	60°	< 10	

KASUTUSTINGIMUSED

Segamisvahekord	A osa : B osa (kaalu järgi)		85 : 15	
Kulu	Kuni 0.1 kg/m² kihi kohta			
Toote temperatuur	Maksimaalne	+30 °C		
	Minimaalne	+10 °C		
Ümbritseva õhu temperatuur	Maksimaalne	+30 °C		
	Minimaalne	+10 °C		
Suhteline õhuniiskus	Maksimaalne	Suhteline õhuniiskus 75 %		
Kastepunkt	Vältige kondensaadi tekkimist. Aluspinna ja kõvenemata toote temperatuur peab olema vähemalt 3 °C kastepunktist kõrgem, et vähendada kondensaadi tekkimise riski.			
Aluspinna temperatuur	Maksimaalne	+30 °C		
	Minimaalne	+10 °C		
Töösegu kasutusaeg	+10 °C	50 minutit		
	+20 °C	30 minutit		
	+25 °C	20 minutit		
Kasutatav toode kasutusvalmis	Temperatuur	Käimiskindel	Kerge koormus	Täielikult kuivunud
	+10 °C	30 tundi	48 tundi	6 päeva
	+20 °C	16 tundi	24 tundi	4 päeva
	+30 °C	12 tundi	18 tundi	3 päeva
Märkus: Ajad on ligikaudsed ja neid mõjutavad muutuvad ümbritsevad tingimused, eelkõige temperatuur ja suhteline õhuniiskus.				

TOOTEKIRJELDUSE ALUS

Kõik käesolevas tootekirjelduses toodud tehnilised andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel. Tegelikel tingimustes mõõdetud andmed, võivad meist mittemolenevatel põhjustel, käesolevas dokumendis toodust erineda.

TÄIENDAV INFORMATSIOON

Vaadake järgmisi meetodilisi juhendeid:

- Sika meetodiline juhend „Pindade hindamine ja ettevalmistamine pörandakattematerjalide jaoks”.
- Sika meetodiline juhend 8508410 „Sikafloor®-i toodete segamine ja pealekandmine”

ÖKOLOOGIA, TERVIS JA OHUTUS

Teavet ja nõuandeid kemikaalide ohutu käitlemise, hoiustamise ja kasutuselt kõrvaldamise kohta vaadake kõige uuemalt ohutuskaardilt (SDS), mis sisaldab füüsilisi, ökoloogilisi, toksilisi ja muid ohutuslaseid andmeid.

KASUTUSJUHEND

TÖÖRIISTAD

Valige projekti jaoks sobivaimad töövahendid.

SEGAMISVAHENDID

- Elektriline ühe vispliga segudrell (300-400 p/min)
 - Puhtad segamismõõdud
- ### PEALEKANDMISVAHENDID
- Lühikese karvaga mikrokiudrull

- Õhuvaba pihustusseade

ALUSPINNA ETTEVALMISTUS

TÄHELEPANU

Aluspinna ebatasasusest või määrdumisest tingitud ebapiisav katvus

Õhukesed viimistluskihid ei varja aluspinna ebatasasusi ega määrdumist.

1. Enne pealekandmist puhastage põhjalikult aluspind ja sellega piirnevad alad.
2. Enne pealekandmist eemaldage aluspinnalt tolmuimejaga kogu mustus ja saasteained.

SEGAMINE

1. Enne komponentide kokkusegamist segage ühe-vispliga segutrelliga A osa (vaik). Segage kuni ühtlase segu saavutamiseni.
2. Lisage A osale B osa (kövendi).
3. OLULINE! Vältige liigset segamist. Segage kokkuvalatud A ja B osa pidevalt ~3 minutit, kuni on saavutatud ühtlase värviga segu.
4. Enne pealekandmist laske tootel seista 10 minutit.

PEALEKANDMINE

TÄHELEPANU

Järgige rangelt paigaldamise juhiseid

Järgida rangelt paigaldusprotseduure, mis on kirjeldatud meetodilistes juhendites, kasutusjuhendites ja tööjuhendites, kohandades neid alati vastavalt kasutuskoha tegelikele tingimustele.

OLULINE

Kaitsta niiskuse eest

Värskelt pealekantud toodet tuleb kaitsta niiskuse, kondensaadi ja vee eest vähemalt 24 tundi.

Sika Estonia OÜ

Tuleviku tee 2
75312 Harjumaa
Tel.: +372 605 4000
Est.sika.com

OLULINE

Kahjustused, mis on tingitud fossiilkütuseid tarbivatest kütteseadmetest

Gaasi-, õli-, parafiini- või muid fossiilkütuseid kasutavad kütteseadmed toodavad suures koguses süsinikdioksiidi (CO₂) ja veeauru (H₂O), mis võivad viimistlust kahjustada.

1. Kasutage ajutiseks kütmiseks ainult elektriliselt kütavaid kütteseadmeid. Ärge kasutage gaasi-, õli-, parafiini- või muid fossiilkütuseid kasutavaid kütteseadmeid.

Eeltingimused

Enne toote pealekandmist tuleb kontrollida aluspinna niiskusesisaldust, suhtelist õhuniiskust ja kastepunkti. Märkus: Jagada põrand sektiioonideks (võimaluse korral paisumisvuukide või ukseavade järgi), mida on võimalik katta tööprotsessi katkestamata.

1. Kandke segatud toode lühikese karvaga rulliga nurkadesse ning postide ja teiste ehituskonstruktsioonide ümber. Märkus: ühtlase viimistluse saavutamiseks, tagage materjali uue koguse pealekandmise ajal "märg serv".
2. Levitage toode ühtlaselt aluspinnale, kasutades lühikese karvaga mikrokiudrulli. Kandke ettenähtud kulumiga materjal aluspinnale, rullides kahes suunas, täisnurga all. Märkus: ühtlase viimistluse saavutamiseks, tagage materjali uue koguse pealekandmise ajal "märg serv".

TÖÖRIISTADE PUHAHAMINE

Koheselt peale kasutamist, puhastage kõik tööriistad ja varustus veega. Kuivanud toodet saab eemaldada mehaaniliselt.

KOHALIKUD PIIRANGUD

Pange tähele, et teatud kohalike eeskirjade tõttu võivad selle toote kohta esitatud andmed riikide lõikes erineda. Vaadake täpseid toote andmeid kohalikust tootekirjeldusest.

LISA TEAVE

Teave ja eriti soovitusel Sika toodete kasutusala ja eesmärgipärase kasutamise kohta on esitatud heas usus Sika praeguste tootealaste teadmiste ja kogemuste põhjal, kui tooteid hoiustatakse, käideldakse ja kasutatakse nõuetekohaselt normaalingimustel vastavalt Sika soovitudele. Praktikas on materjalide, aluspindade ja tegelike kohapealsete tingimuste erinevused sellised, mis ei võimalda anda käesoleva teabe, kirjalike soovitude või muude esitatud nõuannete alusel ühtegi kaubandusliku või teatud otstarbeks sobivuse garantiid ega rakendada mingit juriidilist vastutust tulenevat vastutust. Toote kasutaja peab katsetama toote sobivust vastava kasutusala või otstarbe jaoks. Sika säilitab õiguse muuta oma toote omadusi. Järgida tuleb kolmandate osapoolte varalisi õigusi. Kõik tellimused võetakse vastu vastavalt meie kehtivatele müügi- ja tarnetingimustele. Kasutajad peavad alati järgima vastava toote uusimat tootekirjeldust, mille koopia esitatakse nõudmisel.

Sikafloor-3004W-et-EE-(08-2026)-3-1.pdf

Tootekirjeldus

Sikafloor®-3004 W
August 2026, Versioon 03.01
020812060030242211

