

## TOOTEKIRJELDUS

## Sika® Primer-3 N

1-komponentne epoksüpolüuretaanipõhine krunt

## KIRJELDUS

Sika® Primer-3 N on lahustibaasil ühekomponentne krunt.

## KASUTUSVALDKOND

Sika® Primer-3 N on sobilik Sikaflex'i, SikaHyflex'i, Sika-Bond'i ja Sikasil'i tootesarjadega kasutamiseks poorse te pindade (nt. betoon) eeltötluseks.

## OMADUSED/EELISED

- Kerge peale kanda
- Veekindel
- Lühike kuivamisaeg

## TOOTEINFO

Keemiline alus	Ühekomponentne, lahustipõhine epoksüvaikühend
Pakend	250 ml pudel, 6 pudelit karbis 1 l pudel, 4 pudelit karbis 5 l kanister
Säilitusaeg	Sika® Primer-3 N säilib ettenähtud hoiustamistingimustel suletud ning kahjustamata pakendis pakendil märgitud tootmiskuupäevast 9 kuud.
Säilitamistingimused	Sika® Primer-3 N tuleb hoiustada kuivades tingimustes, kaitstuna otsese päikesevalguse eest ja temperatuuridel vahemikus +5C kuni +25C.
Värvus	Läbipaistev
Tihedus	u. 1,00 kg/l (ISO 2811-1)
Viskoossus	u. 10 mPa*s (ISO 3219)

## KASUTUSJUHEND

Kulu	m <sup>2</sup> /l	
	Poorsetel pindadel	Mittepoorsetel pindadel
	5 m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup>
	250 m	400 m
Ümbritseva õhu temperatuur	+5 °C kuni +40 °C, min. 3 °C üle kastepunkti	
Aluspinna temperatuur	+5 °C kuni +40 °C	
Aeg järgmise katmiseni	Min. 30 minutit	

## TOOTEKIRJELDUSE ALUS

Kõik käesolevas tootekirjelduses toodud tehnilised andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel. Tegelikel tingimustes mõõdetud andmed, võivad meist mitteolenevatel põhjustel, käesolevas dokumendis toodust erineda.

## TÄIENDAV INFORMATSIOON

- Ohutuskaart
- Pindade ettevalmistamise ja eeltöötlemise juhend
- Vuugi hermetiseerimise meetodi kirjeldus
- Tehniline manuaal fassaadi vuukide hermetiseerimiseks

## PIIRANGUD

- Sika® Primer-3 N säilib avamise hetkest, avatud pakendis 1 kuu.
- Mitte kanda hermeetikut krundile, mis on geeljastunud või ühenduskohast lahti tulnud
- Krundid on nakke tugevdajad. Krunt ei asenda pindade korrektset puhastamist ega muuda pindasid oluliselt tugevamaks.

## ÖKOLOOGIA, TERVIS JA OHUTUS

Teavet ja nõuandeid kemikaalide ohutu käitlemise, hoiustamise ja kasutuselt kõrvaldamise kohta vaadake kõige uuemalt ohutuskaardilt (SDS), mis sisaldab füüsilisi, ökoloogilisi, toksilisi ja muid ohutuslaseid andmeid.

## KASUTUSJUHEND

### ALUSPINNA ETTEVALMISTUS

Pind peab olema puhas, kuiv, stabiilne ja homogeenne, pind ei tohi olla õline, rasvane ega tolmune ning kõik lahtised osakesed peavad olema eemaldatud. Kõik nõrgalt aluspinnale nakkuvad kihid tuleb eemaldada, enne krundi pealekandmist.

### PEALEKANDMISE MEETOD/TÖÖRIISTAD

Kanna Sika® Primer-3 N puhta pintsli, harja või rulliga ettevalmistatud pinnale. SikaPrimer-3 N tuleb peale kanda vaid 1 kihina. Peale igat kasutuskorda sulge konteiner koheselt ja korralikult.

### TÖÖRIISTADE PUHASTAMINE

Puhasta kõik tööriistad koheselt peale kasutamist. Kui krunt on juba kuivanud, saab seda eemaldada vaid mehhaaniliselt.

## KOHALIKUD PIIRANGUD

Pange tähele, et teatud kohalike eeskirjade tõttu võivad selle toote kohta esitatud andmed riikide lõikes erineda. Vaadake täpseid toote andmeid kohalikust tootekirjeldusest.

## LISA TEAVE

Teave ja eriti soovitusel Sika toodete kasutusala ning eesmärgipärase kasutamise kohta on esitatud heas usus Sika praeguste tootealaste teadmiste ja kogemuste põhjal, kui tooteid hoiustatakse, käideldakse ja kasutatakse nõuetekohaselt normaalingimustel

vastavalt Sika soovitustele. Praktikas on materjalide, aluspindade ja tegelike kohapealsete tingimuste erinevused sellised, mis ei võimalda anda käesoleva teabe, kirjalike soovituste või muude esitatud nõuannete alusel ühtegi kaubandusliku või teatud otstarbeks sobivuse garantiid ega rakendada mingit juriidilisest suhtest tulenevat vastutust. Toote kasutaja peab katsetama toote sobivust vastava kasutusala või otstarbe jaoks. Sika säilitab õiguse muuta oma toote omadusi. Järgida tuleb kolmandate osapoolte varalisi õigusi. Kõik tellimused võetakse vastu vastavalt meie kehtivatele müügi- ja tarnetingimustele. Kasutajad peavad alati järgima vastava toote uusimat tootekirjeldust, mille koopia esitatakse nõudmisel.

**Sika Estonia OÜ**

Tuleviku tee 2  
75312 Harjumaa  
Tel.: +372 605 4000  
Est.sika.com

**Tootekirjeldus**

Sika® Primer-3 N  
September 2024, Versioon 01.02  
02051601000000007

