

TOOTEKIRJELDUS

SikaWall®-550 Magic

BETOONIVALU VÄLIMUSEGA TSEMENDIPÕHINE VIIMISTLUSKROHV

KIRJELDUS

SikaWall®-550 Magic on hübriidtehnoloogial põhinev tsemendipõhine seinatasandussegu. Kasutatakse koos šabloonkilega.

KASUTUSVALDKOND

Seda kasutatakse nüüdisaegse raketisevuukidega betoonpinna efekti saavutamiseks. Raketisevuugid tekitatakse šabloonkilega, mis pannakse värsket mördi peale. SikaWall®-550 Magic on ettenähtud kasutamiseks siseruumides.

OMADUSED/EELISED

- Kiiresti ja lihtsalt käsitsetav
- Tüüpilise betooni välimus
- Loomulik värvus ja valupoorid
- Suur tugevus
- Kiudarmatuur
- Niiskust läbilaskev
- Sisekasutuseks
- Madal sisepinge
- Ei kleepu spaatli külge

TOOTEINFO

Pakend	3 kg kotid (4 kotti kastis) Kile 0,80 x 1,25 m (10 kilet pakis)
Säilitusaeg	1 aasta tootmiskuupäevast, ladustatuna avamata originaalpakendis.
Säilitamistingimused	Säilitustemperatuur +5 °C kuni +25 °C. Ladustada kuivades tingimustes. Pärast kasutamist tuleb avatud pakend kohe sulgeda.
Välimus ja värvus	Betoonhall

TEHNILINE TEAVE

KASUTUSJUHEND

Kulu	3.0 kg/m ²
Ümbritseva õhu temperatuur	+15 °C kuni +25 °C
Segamisvahekord	830 ml vett 3,0 kg SikaWall®-550 Magic kohta.
Aluspinna temperatuur	+15 °C kuni +25 °C
Töösegu kasutusaeg	~30 minutit temperatuuril 20 °C

TOOTEKIRJELDUSE ALUS

Kõik käesolevas tootekirjelduses toodud tehnilised andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel. Tegelikes tingimustes mõõdetud andmed, võivad meist mitteolenevatel põhjustel, käesolevas dokumendis toodust erineda.

TÄIENDAV INFORMATSIOON

Järgida kehtivaid soovitusi, juhiseid, Euroopa standardeid, õigusakte, ohutuskaarte ning ehitusnorme ja -standardeid.

PIIRANGUD

Iga dekoratiivbetoon on väljanägemiselt ainulaadne, sest pind valmib käsitööna. Erinevalt tööstuslikult toodetud seinakatetest näitab dekoratiivtasandussegu osava meistri käekirja. Seetõttu ei saa alati vältida pooride moodustumise ning struktuuri ja läike ebaühtlust, mis on osa dekoratiivbetooni iseloomustavast välimusest. Välimuse selgitamiseks on abi näidistest. Tingituna ümbritseva keskkonna tingimustest, nagu aluspind, temperatuur, niiskus ja päikesekiirgus ning käsitöö, ei ole võimalik saavutada 100% identset tulemust. Ühe seina pinnal kasutage alati sama partii (valmistuskorra) toodet.

ÖKOLOOGIA, TERVIS JA OHUTUS

Teavet ja nõuandeid kemikaalide ohutu käitlemise, hoiustamise ja kasutusest kõrvaldamise kohta vaadake kõige uuemalt ohutuskaardilt (SDS), mis sisaldab füüsilisi, ökoloogilisi, toksilisi ja muid ohutuslaseid andmeid.

KASUTUSJUHEND

ALUSPINNA KVALITEET/EELTÖÖTLUS

Sobivad aluspinnad on: betoon, tsement, lubitsement, kipskrohv, gaasbetoon, kips- ja ehitusplaadid.

Aluspinna nõuded

- Piisav tugevus, koormustaluvus, mõõtmete stabiilsus ja kuivus.
- Aluspind peab olema puhas, sile, kuiv ja vaba saasteainetest nagu tolm, mustus, õli, määrdeaine ning nõrgalt nakkunud osakesed, mis võivad halvendada nakkumist.
- Halva nakkega kihid eemaldage mehhaanilise töötlusega (näiteks lihvimine, harjamine või freesimine).
- Imav aluspind kruntida tootega Sikafloor®-01 Primer. Peale 60-minutilist (ligikaudu) kuivamist katta pind Sikafloor®-02 Primeriga.
- Mitteilimav aluspind kruntida ainult Sikafloor®-02 Primeriga.
- Järgida kehtivaid standardeid, juhiseid ja tootelehte.

SEGAMINE

Lisada puhtas mahutis olevale puhtale veele SikaWall®-550 Magic ja segada kuni saavutatakse ühtlane konsistents. Soovitav on kasutada segutrelli.

PEALEKANDMINE

- Soovitav on pealekandmist alustada ülalt ja liikuda allapoole.
- Kui dekoratiivsein algab laest, siis esimese šabloonikile asukoht märkida sellest 5 mm madalamale.
- Järgnevalt jaotada kogu sein vastavalt kilede suurusele ja tähistada väljad.
- SikaWall®-550 Magic kanda roostevabast terasest spaatliga ühtlase ja sileda kihina märgitud alale.
- Enne mördi viimast silumist niisutada vähesel määral pinda, kasutades pihustuspudelit.
- Šabloonkile asetada värsketele mördile, joondada ja kergelt suruda, et see ei nihkuks.
- Kile pinda rullida puhta kummirulliga, mõõduka survega, alustades keskelt, ühes suunas, et õhk kile alt väljuks.
- Eemaldada väljavalgunud materjal.
- Vajaduse korral lõigata šabloonkile mõõtu, kasutades lõikenuga ja terasjoonlauda.
- Peale 1,5–2 tunnist kuivamist eemalda šabloonkile.
- Peale eemaldamist puhastada kile SikaWall®-550 Foil puhta käsna ja puhta veega. Nii saab kilet mitu korda kasutada.

TÖÖRIISTADE PUHASTAMINE

Kohe, peale kasutamist puhastage kõik tööriistad ja abivahendid veega. Kõvenenud ja/või kuivanud materjali saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

KOHALIKUD PIIRANGUD

Pange tähele, et teatud kohalike eeskirjade tõttu võivad selle toote kohta esitatud andmed riikide lõikes erineda. Vaadake täpseid toote andmeid kohalikust tootekirjeldusest.

LISA TEAVE

Teave ja eriti soovitused Sika toodete kasutusala ning eesmärgipärase kasutamise kohta on esitatud heas usus Sika praeguste tootealaste teadmiste ja kogemuste põhjal, kui tooteid hoiustatakse, käideldakse ja kasutatakse nõuetekohaselt normaaltingimustel vastavalt Sika soovitustele. Praktikas on materjalide, aluspindade ja tegelike kohapealsete tingimuste erinevused sellised, mis ei võimalda anda käesoleva teabe, kirjalike soovituste või muude esitatud nõuannete alusel ühtegi kaubandusliku või teatud otstarbeks sobivuse garantiid ega rakendada mingit juriidilisest suhtest tulenevat vastutust. Toote kasutaja peab katsetama toote sobivust vastava kasutusala või otstarbe jaoks. Sika säilitab õiguse muuta oma toote omadusi. Järgida tuleb kolmandate osapoolte varalisi õigusi. Kõik tellimused võetakse vastu vastavalt meie kehtivatele müügi- ja tarnetingimustele. Kasutajad peavad alati järgima vastava toote uusimat tootekirjeldust, mille koopia esitatakse nõudmisel.

Sika Estonia OÜ

Tuleviku tee 2
75312 Harjumaa
Tel.: +372 605 4000
Est.sika.com

Tootekirjeldus

SikaWall®-550 Magic
September 2024, Versioon 02.02
021840102000000033

SikaWall-550Magic-et-EE-(09-2024)-2-2.pdf

