

Sika® Separol® W-320

Säästlik veepõhine vormimääre

Toote kirjeldus

Sika® Separol® W-320 on kasutusvalmis lahustivaba vormimääre. Tegemist on rafineeritud mineraalõlil põhineva emulsiooniga

Kasutusviisid

Sika® Separol® W-320 on kasutatav objektidel ja betoondetailide tehastes.

Vahend on spetsiaalselt välja töötatud järgmisteks juhtudeks:

- Siledad mitteimavad raketised
- Imavad raketised
- Soojendatavad raketised (kuni +70 °C)

Sika® Separol® W-320 sobib ka:

- Tekstuursele raketisele

Omadused ja eelised

Sika® Separol® W-320 on järgmiste omadustega:

- Väikese viskoossusega
 - Nakkub suurepäraselt raketise vertikaalsete pindadega
 - Pritsimisel isetasanduv
 - Pärsub tõhusalt pooride teket
 - Aurud on mittesüttivad
 - Ei tekita vaiku
 - Vähem tolmaid jääke raketistel
 - Töötajatele ohutult käideldav
- See pakub järgmisi eeliseid:
- Raketis eraldub kõvastunud betoonist kergesti ja täpselt
 - Kõrgekvaliteediline pinnaviimistlus
 - Pindmise betooni kvaliteet ei vähene
 - Raketis on kaitstud terase korrosiooni ja enneaegse vananemise eest

Katsed

Tunnustamine ja standardid

Sika® Separol® W-320 on läbi teinud katsed vastavalt Sika® sisemistele protseduuridele.



Tooteandmed

Olek

Välimus ja värvus Piimjas valge vedelik

Pakend Plastpurk: 20 liitrit
Trummel: 210 liitrit
IBC konteiner 1000 liitrit

Ladustamine

Ladustamistingimused ja säilitusaeg 6 kuud tootmiskuupäevast õigel ladustamisel algses avamata, kahjustamata ja suletud pakendis. Kaitsta külmumise, otsese päikesevalguse ja saastumise eest. Avamata pakendeid tuleks säilitada suletuna.

Tehnilised andmed

Keemiline alus Veega segunevad rafineeritud mineraalõlid

Tihedus 0,97 g/cm³ (+20°C juures)

Süsteemi-teave

Kasutamise üksikasjad

Kulu Sika® Separol® W-320 kulu sõltub kasutusoludest ja on mittemääratav (nt terasest või plastist) raketise korral kuni ~ 140 m²/kg.

Kasutamistingimused ja -piirangud

Ümbritseva keskkonna temperatuur +5 °C kuni +50 °C

Kasutusjuhised

Märkused kasutamise kohta / Piirangud Enne kasutamist tuleks Sika® Separol® W-320 põhjalikult segada. Sika® Separol® W-320 on kasutusvalmis. Ei tohi lahjendada ega segada teiste materjalidega!

Raketised peavad olema kuivad ja puhtad.

Kõik rooste- ja betoonijäägid tuleb eemaldada.

Sika® Separol® W-320 kantakse pinnale õhukeste, ühtlaste, peente valgete täppidega kaetud kihtidena, mis katavad pinna täielikult (väga imava raketise puhul tuleb pinnalekandmist korrata).

Soovitame kasutada lameda pihustusotsikuga (01 F 110, s.o. 652.307 või 652.245) spetsiaalset pihustuspüstolit töö rõhuga 3-6 baari.

Sika® Separol® W-320 kuhjumist tuleks vältida. Liigne kogus tuleks lapi või käsnaga ära pühkida.

Pärast pinnalekandmist tuleks vahendil lasta +20 °C juures 20 minutit auruda.

Enne betoneerimist on iga projekti toimingute optimeerimiseks soovitatav teha eelkatseted.

Parameetrite alus

Kõik käesoleval andmelehel toodud tehnilised omadused põhinevad laborikatsetel. Tegelikud andmed võivad meist sõltumatute asjaolude tõttu muutuda.

Betoon



Kohalikud piirangud	Palun pange tähele, et spetsiifiliste kohalike eeskirjade tõttu võivad antud toote karakteristikud olla riigiti erinevad. Palun tutvuge kasutusala täpse kirjelduse saamiseks toote andmelehega.
Tervishoiu- ja ohutusteave	Kemikaalide ohutu käitlemise, säilitamise ja kõrvaldamise kohta teabe ja nõuannete saamiseks peavad kasutajad tutvuma kõige uuema ohutuskaardiga, milles on füüsikalised, ökoloogilised, toksikoloogilised ja muud ohutusega seotud andmed.
Juriidilised märkused	Käesolev teave, eriti soovitused Sika toodete rakendamiseks ja lõppkasutuseks, on esitatud heas usus, põhinedes Sika praegustele teadmistele ja kogemustele vastavalt Sika soovitustele normaalingimustes õigesti säilitatud, käsitletud ja kasutatud toodete kohta. Praktikas on materjalide, aluspindade ja kohapealsete tegelike tingimuste erinevused nii suured, et ei käesolevast teabest, ühestki kirjalikust soovitusel ega ühestki esitatud nõuandest ei tulene mingit garantiid kaubastatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta, ega mistahes juriidilisest suhtest tekkivat vastutust. Toote kasutaja peab kontrollima toote sobivust kavandatavaks kasutusviisiks ja -otstarbeks. Sika jätab enesele õiguse oma toodete omaduste muutmiseks. Tuleb kinni pidada kolmandate osapoolte kaitstud õigustest. Kõik vastuvõetavad tellimused alluvad meie kehtivatele müügi- ja tarnetingimustele. Kasutajad peavad alati tutvuma kõnealuse toote kohapealse ohutuskaardi kõige uuema versiooniga, mille koopiad esitatakse nõudmisel.
	Võib osutada vajalikuks ülaltoodud lahtiütlemise kohandamine spetsiifiliste kohalike seaduste ja eeskirjadega. Käesolevat lahtiütlemist võib muuta ainult Sika® Baaris asuva õigusüksuse loal.